

# MOGICHAPISCO

FIXADOR DE CHAPISCO E ARGAMASSAS

## COMPOSIÇÃO:

Copolímeros e aditivos especiais.

## PROPRIEDADES:

**Fixador de chapisco e argamassas.**

**MOGICHAPISCO** proporciona maior trabalhabilidade, fixação e impermeabilidade quando aplicado em diversos serviços, inclusive em processos de pintura a cal, cimento, látex e gesso.

**MOGICHAPISCO** é indicado para aplicação em pisos cimentícios, contrapisos, chapisco comum e rolado, arremates e reparos.

Fixador em tintas cimentícias, caiações, látex e gesso.

## APLICAÇÃO:

A aplicação com **MOGICHAPISCO** deve ser feita em superfície limpa, sem trincas e fissuras, isenta de partículas soltas ou produtos que prejudiquem a fixação (óleos, graxas, desmoldantes, tintas e etc...).

Recomenda-se umedecer um pouco a superfície antes da aplicação, evitando excesso de água.

**MOGICHAPISCO** deve ser aplicado com vassoura de pêlo, rolo comum ou de textura (pintura e chapisco rolado), broxa, desempenadeira de feltro ou colher de pedreiro.

Adicionar **MOGICHAPISCO** à água de amassamento conforme indicação da tabela, e misturar aos poucos conforme a utilização, até obter a consistência adequada.

**Lembre-se que o êxito não depende somente dos produtos, mas também dos procedimentos seguidos.**

Utilização	Traço	MOGICHAPISCO/Água
Pisos cimentícios e contrapisos	Cimento portland : areia : pedrisco 1 : 1 : 3	1L MOGICHAPISCO / 3L de água
Chapisco comum e rolado	Cimento portland : areia 1 : 3	1L MOGICHAPISCO / 2L de água
Arremates, reparos e igualações	Cimento portland : cal : areia 1 : 2 : 8	1L MOGICHAPISCO / 3L de água
Pintura com cal ou cimento	----	1L MOGICHAPISCO / 4L de água
Pintura látex	----	1L MOGICHAPISCO / 18L de tinta
Gesso	----	1L MOGICHAPISCO / 3L de água

## CONSUMO:

Testes realizados com **MOGICHAPISCO** indicam que devido as suas características, proporciona impermeabilização, excelente aderência, maior elasticidade, aumento da resistência ao desgaste e ao choque e diminua a retração das argamassas.

- Consumo aproximado para chapisco comum: 300 g/m<sup>2</sup>
- Consumo aproximado para chapisco rolado: 200 g/m<sup>2</sup>
- Consumo aproximado para reparos, revestimento e pisos: 400 g/m<sup>2</sup>
- Consumo aproximado pintura com cal ou cimento: 3 % sobre a massa do cal ou, cimento

## ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>Aspecto:</b>	Líquido levemente viscoso de cor branco leitoso.
<b>pH:</b>	3,5 a 5,0
<b>Densidade:</b>	1,00 ± 0,05

## OBSERVAÇÕES:

Os métodos usados foram elaborados para que o produto esteja de acordo com as recomendações das normas ABNT–NBR 11905 e 13245.

Procure seguir os métodos de aplicação sugeridos, e em caso de dúvida ou informações complementares contatar nosso departamento técnico.

## ARMAZENAGEM, MANIPULAÇÃO E LIMPEZA DAS FERRAMENTAS:

- Armazenagem:** Manter em local arejado e seco
- Embalagem:** Baldes de 18 kg e 200 kg
- Prazo de validade:** Válido por 12 meses
- Cuidados:** **Equipamentos utilizados:** Não deixar secar, lavar com bastante água após usar.  
**Manter as condições usuais de segurança. Não ingerir. Não inalar**
- Ecologia:** Descartar a embalagem em local adequado, conforme legislação vigente. Nunca reutilize a embalagem para estocar água potável ou alimentos. Pode contaminar rios, córregos e esgotos. Participe ou promova a coleta seletiva de sua cidade não jogando embalagens no meio ambiente. Ajude a não poluir o solo.

*As sugestões, informações e recomendações contidas neste catálogo correspondem ao nosso atual estágio de conhecimento e se baseiam em bons e reais resultados de experiências anteriores. Tem a finalidade de informar sobre o produto e suas possibilidades de aplicação. Não garantem características específicas do produto ou de suas aptidões para aplicações definitivas. A utilização do produto deverá levar em conta a realidade da produção e aos demais materiais empregados, ficando responsável pela observância das disposições legais. Direitos de propriedade industrial ou comercial devem ser respeitados. A garantia do produto obedece à legislação em vigor.*

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS - MATRIZ  
CNPJ: 96.396.288/0001-34 – Insc. Est. 575.001.356.114  
Rua Fernando F. Lima, 28 – D.I. – Restinga – SP  
CEP 14.430.000  
Fone: (16) 3143-1210  
e-mail: [vendassp@mogiana.com](mailto:vendassp@mogiana.com)

MOGIANA INDÚSTRIA DE PRODUTOS QUÍMICOS – FILIAL  
CNPJ: 96.396.288/0002-15 – Insc. Est. 377/0006412  
Travessa Picada Verão, 410 Bairro: Rural – Morro Reuter – RS  
CEP 93.990.000  
Fone: (51) 3569 5061 – 3569 5101  
e-mail: [vendas@mogiana.com](mailto:vendas@mogiana.com)